

LONA FRONTLIT 380G - 300X500 - 18*12

CÓDIGO: 1831 - 32 | 1832 - 32

LINHA: LONAS

ACABAMENTO

Brilho (1832) ou Fosco (1831)

TRAMA

300x500 - 18*12

COR

Frontal Branco

TAMANHO

1831: Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

1832: Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para várias tintas solventes, tinta Eco-Solvente, tinta UV e tinta látex.

APLICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Material versátil para trabalhos de comunicação visual, permite a personalização de fachadas, banners, outdoors e divulgações diversas. Desenvolvida para aplicação de luz frontal, tem ótima adesão à tinta oferecendo excelente acabamento e durabilidade.

Lona com marcação de metragem.

IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007

Força de rasgo (Rasgo único)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	3125.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	70.550%
		Carga máxima	4.780kgf
	Trama	Resistência à tração na carga de ruptura	10.215 kg/cm ²
		Tenacidade na quebra de carga	1720.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	44.375%
		Carga máxima	5.770kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	12.990 kg/cm ²

IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007

Resistência a Tração (único rasgo)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	62400.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	18.900%
		Carga máxima	62.600kgf
	Trama	Resistência à tração na carga de ruptura	359.250 kg/cm ²
		Tenacidade na quebra de carga	26500.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	23.710%
		Carga máxima	50.250kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	356.525 kg/cm ²

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50 \pm 15\%$ para maior validade do material.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO

Temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

DURABILIDADE

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Use o mesmo produto de lote para conjunto.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

VALIDADE

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa
Linha de
Lonas**

