



1133 - VINIL JATEADO TRANSPARENTE 100G - 0,10MM

CÓDIGO: 1133 - 06/27/37/52

LINHA: ADESIVOS

ACABAMENTO

Fosco/Jateado.

FILME

100 micras; filme de PVC transparente com polimento fosco.

ADESIVO

Permanente transparente.

LINER

Papel PEK branco de 100 g/m² com revestimento de silicone e PE de um lado. .

TAMANHO

Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 1,06m / 1,27m / 1,37m / 1,52m

APLICAÇÃO

Aplicável à mídia de revestimento de veículos, cortina de vidro, publicidade interna e externa.

ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para vários tipos de tinta solvente, tinta eco-solvente e tinta UV.

CARACTERÍSTICAS

Pintura em spray em um lado, cola em vidro, objetos transparentes de acrílico, com efeito visual de dois lados. Excelente capacidade de impressão e estabilidade dimensional.

Itens Teste	Unidade	Método de Teste	Valor Médio
Espessura de PVC	Micron	GB/T6672-2001	100±10
Peso do Liner	g/m ²	GB4669-1995	100±10
Peso Final	g/m ²	GB4669-1995	250±20
Adesão inicial	N/25mm	FTM 9	≥8
24h, casca de 180°	N/25mm	FTM 1	≥10
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤1.5
CD de estabilidade dimensional	mm	FTM 14	≤1.0
Resistência à tração MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥45
CD de resistência à tração	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥40
Temperatura de construção	°C		20±10°C
Temperatura Aplicável	°C		-20 ~ +70°C

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50 \pm 15\%$ para maior validade do material.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO

Temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir. É necessário aguardar mais de 2 horas para manutenção antes da laminação.

AMBIENTE DE APLICAÇÃO

Temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50 \pm 10\%$; colar em superfície plana, lisa e limpa, sem poeira flutuante e derramamento.

DURABILIDADE

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Use o mesmo produto de lote para conjunto. Tem a possibilidade de resíduos de cola dependendo dos substratos e períodos de colagem.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

VALIDADE

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa
Linha de
Adesivos**

