

# VINIL PERFURADO BRANCO 130G - 40% - 0,12MM

## CÓDIGO: 1140 - 06/37/52

### LINHA: ADESIVOS

#### ACABAMENTO

Brilho

#### FILME

Filme Perfurado, PVC Frente BRANCO e verso PRETO, 120 Microns.

#### ADESIVO

Base Solvente – Preto - Permanente.

#### LINER

Papel PEK Branco de 130g/m<sup>2</sup> com um lado PE e revestimento de silicone.

#### TAMANHO

**Comprimento:** 50m | **Larguras Disponíveis:** 1,06m / 1,37m / 1,52m

#### APLICAÇÃO

Publicações internas e externas. Aplicável em vidros.

#### ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para várias tintas solventes, tintas Eco-Solvente, tinta látex e tintas UV.

#### CARACTERÍSTICAS

Um lado visual (Impressão), proteção visual / privacidade, proteção solar. Tamanho do furo 1.6mm, perfuração 40%. Excelente absorção de tinta e excelente estabilidade dimensional.

<u>Itens Teste</u>	<u>Unidade</u>	<u>Método de Teste</u>	<u>Valor Médio</u>
Espessura de PVC	Micron	GB/T6672-2001	120±10
Peso do Liner	g/m <sup>2</sup>	GB4669-1995	140±10
Peso Final	g/m <sup>2</sup>	GB4669-1995	255±20
24h, casca de 180°	N/25mm	FTM 1	≤4
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤1.5
CD de estabilidade dimensional	mm	FTM 14	≤1.0
Resistência à tração MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥25
CD de resistência à tração	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥20
Temperatura de construção	°C		20±10°C
Temperatura Aplicável	°C		-20 ~ +70°C

### **ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de  $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  e umidade relativa de  $50 \pm 15\%$  para maior validade do material.

### **AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO**

Temperatura de  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , umidade relativa de  $50\% \pm 10\%$ , ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

### **AMBIENTE DE APLICAÇÃO**

Temperatura de  $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , umidade relativa de  $50 \pm 10\%$ ; colar em superfície plana, lisa e limpa, sem poeira flutuante e derramamento.

### **DURABILIDADE**

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Use o mesmo produto de lote para conjunto. Tem a possibilidade de resíduos de cola dependendo dos substratos e períodos de colagem.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

### **VALIDADE**

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa  
Linha de  
Adesivos**

