

LONA FRONTLIT 280G - 1000X1000 - 9*9

CÓDIGO: 1810 - 32 | 1811 - 32

LINHA: LONAS

ACABAMENTO

Brilho ou Fosco

TRAMA

1000x1000 - 9*9

COR

Frontal Branco

TAMANHO

1810: Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

1811: Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Ótima adesão da tinta, oferece excelente capacidade de impressão, rigidez e durabilidade. Adequado para várias tintas solventes, tinta Eco-Solvente, tinta UV e tinta látex.

APLICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Desenvolvida para aplicação de luz frontal, pois faz com que o painel tenha uma maior visibilidade durante a noite. Excelente resistência e planicidade.

Lona com marcação de metragem.

IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007			
Força de rasgo (Rasgo único)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	1900.000 gms / Denier
		Alongamento na ruptura	116.6 %
		Carga máxima	6,300 Kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	14,074 kg / cm ²
	Trama	Tenacidade na quebra de carga	3700.000 gms / Denier
		Alongamento na ruptura	78.06 %
		Carga máxima	14.000 Kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	27,407 kg / cm ²
IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007			
Resistência a Tração (único rasgo)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	52500.000 gms / Denier
		Alongamento na ruptura	20600,00%
		Carga máxima	112.100 Kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	388.889 kg / cm ²
	Trama	Tenacidade na quebra de carga	116100.000 gms / Denier
		Alongamento na ruptura	15000,00%
		Carga máxima	116.100 Kgf
		Resistência à tração na carga de ruptura	860.00 kg / cm ²

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50 \pm 15\%$ para maior validade do material.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO

Temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

DURABILIDADE

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Use o mesmo produto de lote para conjunto.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

VALIDADE

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa
Linha de
Lonas**

