

VINIL BRANCO ALTA COLAGEM 120G - 0,08MM

CÓDIGO: 1110 - 06/27 | 1111 - 06/27

LINHA: ADESIVOS

ACABAMENTO

Brilho (1111) ou Fosco (1110).

FILME

Filme PVC BRILHO/FOSCO, 80 Microns.

ADESIVO

Base Solvente – Transparente - Permanente.

LINER

Papel PEK Branco de 120g/m² com um lado PE e revestimento de silicone.

TAMANHO

Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 1,06m / 1,27m

APLICAÇÃO

Painéis e publicações internas e externas. Adequado para superfícies lisas e pouco ásperas. Não recomendado para paredes de cimento e tijolo.

ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para várias tintas solventes, tinta Eco-Solvente, tinta látex e tinta UV.

CARACTERÍSTICAS

Excelente capacidade de impressão e manuseio, tem boa estabilidade dimensional após a aplicação e atende uma ampla variedade de substratos com fácil aplicação.

Itens Teste	Unidade	Método de Teste	Valor Médio
Espessura de PVC	Micron	GB/T6672-2001	80±5
Peso do Liner	g/m ²	GB4669-1995	120±10
Peso Final	g/m ²	GB4669-1995	255±20
Taxa de Brilho 60°	%	GB8807-88	≤30
Adesão inicial	N/25mm	FTM 9	≤10
24h, casca de 180°	N/25mm	FTM 1	≤12
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤2.0
CD de estabilidade dimensional	mm	FTM 14	≤1.8
Resistência à tração MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≤35
CD de resistência à tração	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≤25
Temperatura de construção	°C		20±10°C
Temperatura Aplicável	°C		-20 ~ +70°C

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50 \pm 15\%$ para maior validade do material.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO

Temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

AMBIENTE DE APLICAÇÃO

Temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50 \pm 10\%$; colar em superfície plana, lisa e limpa, sem poeira flutuante e derramamento.

DURABILIDADE

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Use o mesmo produto de lote para conjunto. Tem a possibilidade de resíduos de cola dependendo dos substratos e períodos de colagem.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

VALIDADE

01 Ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa
Linha de
Adesivos**

